



4650 aqua stop flexibel



1-komponent sementbasert fleksibel membran for fuktbeskyttelse inne og ute, på terrasser, balkonger, gulvarealer og basseng i svømmeanlegg

- Motstår over 15 m vannsøyle
- Resistent mot vanlig forekommende kjemikalier i næringsmiddelindustri og bademiljøer
- God vedheft til alle mineralsk bundne, faste underlag
- Perfekt underlag til montering av keramiske fliser

4650 aqua-stop flexibel er velegnet som membran i industriområder som næringsmiddelindustri, storkjøkken på underlag av betong og lignende. Velegnet som underlag for flislegging.

4650 aqua-stop flexibel leveres i 12,5 kg sekk.

Bygningsdel

- ✓ Vegg
- ✓ Gulv
- ✓ Svømmebasseng
- ✓ Våtrom i offentlige badeanlegg
- ✓ Næringsmiddelindustri
- ✓ Balkong
- ✓ Terrasse
- ✓ Inne
- ✓ Ute


Underlag

- ✓ Betonggulv
- ✓ Puss
- ✓ Betongelement
- ✓ Pusset murverk

Produktbeskrivelse

1-komponent, elastisk, sementbasert membran til vanntetting av mineralsk bundne underlag.

Tekniske data

| | |
|--|--|
| Densitet: | 1500 kg/ m ³ |
| Produktegenskaper jf. EN 14891: | CMP |
| Deformasjon: | min. 0,75 mm |
| Brukstid: | 3 timer |
| Tørketid v/18°C | |
| overflatetørr, klar til neste lag: | 3-5 timer |
| til videre overflatebehandling: | 10-24 timer |
| til maksimal belastning: | 7 døgn |
| Anbefalt arbeidstemperatur: | 10-25°C |
| Forbruk | |
| Ved 2 påføringer | 2,2-2,5 kg/m ² |
| Ved 3 påføringer | minst. 3,0 kg/m ² |
|  | Se informasjon om ytelseserklæring - DoP |

Bruksområde

Som vanntett membran før montering av keramiske fliser, fasadepuss, eller uten overflatebeskyttelse på områder med lett trafikk som gangarealer. Benyttes i offentlige bademiljøer, dusj, gulvarealer, svømmebasseng, på terrasser, balkonger, storkjøkken og lignende. Også velegnet som overflatebeskyttelse på betongkonstruksjoner, fasader, piper og fundamenter.

Underlagstyper

Betong, puss og lignende mineralsk bundne underlag.

Klargjøring av underlag

Underlaget skal være fast og fritt for løse partikler. Huller, sprekker og lignende skal repareres med vannfast mørtel/sparkelmasse. Det skal være fritt for smuss, olje, fett, maling, limrester osv. Sugende underlag bør fuktes med vann (det må ikke stå overflødig vann på underlaget) før påføring av 4650 aqua-stop flexibel.

Der det er risiko for bevegelser i underlaget som i fuger, overganger gulv/vegg, støpeskjøter og lignende, forsegles

overgangen med mira sealband. I små sprekker og svinnsprekker opp til 0,75 mm kan bevegelsen opptas i membranlaget. Støppte, sammenhengende, armerte konstruksjoner som svømmebasseng skal ikke forsegles med sealband.

Utførelse

12,5 kg pulver blandes med 2,7-2,9 liter rent vann. Benytt visp på drill i minimum 2 minutter til massen er klumpfri og homogen.

Påføres med korthåret rulle/kost eller sprøyte. Ved sprøyting anbefales å etterstryke med kost. Påføres i minimum 2 lag av 1-1,25 kg/m² pr. påføring. Hvert lag skal være overflatetørr, før neste lag påføres. Ved stor vannbelastning som i svømmebasseng og lignende påføres 3 lag.

Ved overflatebehandling med keramiske fliser anbefales å prime med 4180 primer (jv anvisning for flislim) for å unngå at flislimet skinnherder.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

4650 aqua-stop flexibel er basert på lavalkalisk hvit sement og overholder derfor uten tidsbegrensning grenseverdien for kromindhold.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

12,5 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt.

Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 1 år fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

mira

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090 • Fax 63887099
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com
www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s