

ND Micro Topcoat Mat

Vannbasert, 2-komponent polyuretanlakk, matt

Beskrivelse

ND Micro Topcoat Mat er en vannbasert 2-komponent polyuretanlakk som er egnet for beskyttelse av dekorative overflater, sement- og akrylbaserte systemer som f.eks. ND MicroCement. Kan også brukes på treoverflater både innendørs og utendørs.



Egenskaper

- Utmerket styrke
- Vannbasert – lav VOC
- Lyst nordisk utseende med matt finish
- Gulner ikke
- UV-motstand
- Hurtigtørkende – 2-komponent
- Kan brukes innendørs og utendørs
- God dekning og effektivt forbruk

Anvendelse

- For nye og eksisterende konstruksjoner og overflater.
- Ideell som beskyttelse for mikrosement og andre dekorative overflater som er sement- og akrylbaserte og gir god fargestabilisering.
- Den påføres overflater med effekter og mønstre, som f.eks mikrosement, betongoverflater, mønstre med rusteffekt, sjabloner m.m.
- Egnet for sementbaserte gulv (kontorer, lager, parkeringsplasser, etc.).
- På treoverflater (gulv) og møbler gir det en fløyelsaktig matt overflate.

Produktinformasjon

Innhold:	Vannbasert polyuretanlakk
Utseende/farge:	Komponent A: Flytende, melkehvit Komponent B: Flytende gjennomsiktig Blandingen: Flytende, melkehvit
Emballasje:	1 kg Komponent A 0,8 kg og komponent B 0,2 kg.
Oppbevaring:	I original, lukket og uskadet emballasje, beskyttet mot direkte sollys og frost og ved temperaturer mellom +5 og +25 grader.
Holdbarhet:	12 måneder fra produksjonsdato.

Bruksinformasjon

Blandingsforhold:	4:1 (komponent A:B)
Forbruk:	8 – 10 m ² /kg
Brukstid:	1 – 1,5 timer etter blanding av komponent A og B
Overflate tørr:	30 – 60 minutter
Påføring av 2. lag	1 – 2 timer
Gangbar:	24 timer
Helherdet:	7 dager
Arbeidstemperatur:	+5 - +25 grader

Forberedelse

Underlaget skal være fast, stabil og egnet til formålet og fri for løse partikler, smuss, olje, fett mm. Ved ujevne overflater skal disse slipes og støvsuges for løse partikler.

Påføring

- ND Micro Topcoat Mat påføres med rull, pensel eller sprøyte.
- Bland komponent A med komponent B og bland/rør (ikke pisk) grundig i ca. 3-5 minutter. La topcoaten hvile i ca. 5 minutter og rør i 1-2 minutter før du legger på topcoaten.
- ND Micro Topcoat påføres i et tynt lag med korthåret rull, pensel eller sprøyte. Det anbefales å påføre ND Micro Topcoat i 2 lag, i vertikale, horisontale og skrå bevegelser for å unngå striper/overlapping og til overflaten er helt dekket. Vær oppmerksom på tørketiden på 1 – 2 timer mellom de 2 lagene.
- Du kan arbeide med topcoaten i ca. 1 time før den tørker.
- Det anbefales å påføre det andre laget innen 24 timer. Påføring etter 24 timer krever en lett sliping av overflaten med korn 220 sandpapir eller tilsvarende slipenett.
- Overflaten skal beskyttes mot direkte sollys, regn og vind i minst 24 timer etter påføring.

Vedlikehold

For daglig rengjøring anbefales vann eller et mildt rengjøringsmiddel med PH-verdi over 6. Ikke bruk produkter med lavt PH-innhold.

Rengjøring av verktøy

Verktøyet rengjøres i vann. Størknet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhetsinformasjon

Detaljert informasjon og instruksjoner om sikker håndtering av produktet og spørsmål om helse og sikkerhet finnes i sikkerhetsdatabladet (SDS).

Kopier av dette er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.newdesign.dk eller på forespørsel.

VOC-innhold

EUs grenseverdi for dette produktet (kat A/J): 140 g VOC/l (2010).

Dette produktet inneholder maks 4,5 g VOC/l.