

Produktinformasjon

Montage Ekstra 292

Phthalatfritt montaselim for hurtigere montasje av tunge og lette materialer.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Montage Ekstra 292 er et nøytralt fuktherdende montaselim, fritt for oppløsningsmidler og phthalater. Danner en sterk og samtidig elastisk limfuge, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.

Montage Ekstra 292 er luktfri, hurtigherdende og har en fremragende bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Montage Ekstra 292 kan benyttes ute og inne, på vegger, tak og gulv. God til f.eks. oppsettingsoppgaver hvor speil, panel og andre platematerialer skal limes hurtig og sikkert opp. Hefter på et bredt utvalg av materialer; tre, glass, betong, mursten, glassfiber, plexiglass, malte overflater, enkelte gummityper m.m.



Montage Ekstra 292 er et nøytralt montaselim, som benyttes hvor vedheft og styrke er viktig. Limet utmerker seg ved å hefte på et bredt utvalg av materialer.

Fysiske / kjemiske data:

Lim:

Type: Fuktherdende, nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent
 Fungicidbehandlet: Nei
 Konsistens: Thixotropisk masse
 Holdbarhet: 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
 Emballasje:

Varenr.	Størrelse	Farve	TUN-nr.
29232	290 ml	Hvid	1263621
29233	290 ml	Grå	1336853
29235	290 ml	Sort	1281345
29262	600 ml	Hvid	1436776
29263	600 ml	Grå	
29265	600 ml	Sort	

Limfuge:

Overmalbar: Ja.
 Hardhet: ca 60 Shore A (ISO 868)
 Bruddstyrke: 3,0 N/mm² (ISO 37)
 Bruddforlengelse: 200 % (ISO 37)
 Elastisitet: +/- 20%
 Bestandighet: Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
 Klimatisk aldring: god



Bruksanvisning:

- Forberedelse av materialer:** *Limflatene skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Montage Ekstra 292 kan anvendes på overflater som mursten, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.*
- Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheftsforsøk før igangsettelse av især store oppgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *Montage Ekstra 292 påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.*
- Rekkeevne:** *2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Monter innenfor 10-20 minutter etter påføring av limstrenger.*
- Montering:** *Emnene presses omhyggelig sammen.*
- Ved oppsetting av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.*
- Limfugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.*
- Oppsetting av speil:** *Ved oppsetting av speil anvendes lodrette streker med ca. 10 cm mellomrom. Speilet understøttes i 2 døgn og sikres mot å falle ut fra vegg.*
- Oppsetting av akustikkplater:** *Montage Ekstra 292 påføres som 4 limstrenger på platens bakside, hvoretter platene plasseres så tett som mulig på deres endelige plassering. Platene presses omhyggelig på plass og vil deretter holde seg selv, mens limet herder.*
- Rengjøring:** *Verktøy rengjøres og lim fjernes med Wipes 915 eller terpentin. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med vann og såpe.*

Sikkerhet:

Faremerking: *Ingen*

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**