

DIMENSJONER		OTRA PAD PRO [V4007-xxxxx]	AURA PAD PRO [V4020-xxxxx]
Kolleksjon			
Bredde		189 mm	303 mm
Lengde		1251 mm	610 mm
Antall planker pr pakke		9 Planker/planker	10 Planker/planker
m ² pr. pakke		2,128 m ²	1,848 m ²
Vekt per pakke		14,151 kg	12,335 kg
Densitet	ISO 23997	1300±50 kg/m ³	1300±50 kg/m ³
Total tykkelse	ISO 24346	5mm (4 + 1 integrert mellomlagg mm	5mm (4 + 1 integrert mellomlagg mm

Overflatebehandling	Avansert PU - top sjikt med Titan™ teknologi
Nøt og fjær	Uniclic - Uniclic

Plankens oppbygning



1	Toplack
2	PVC slitsjikt
3	PVC dekorlager
4	PVC støttelag vinyllåra
5	PVC balansering med glasfiber
6	pad, 1 mm crosslinked polyethylene underlay

FABRIKKGARANTI

Brukklass	EN ISO 10874 classification	Klasse 33	
Product norm	EN 16511:2014+AI:2019		
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: see end label on pack	
Garant	Boligformål Kommersielt bruk	Se garantibetingelsene Se garantibetingelsene	5 år - På forespørsel opp til 15 år Livstid

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
Siltetryk	EN 16511:2014+AI:2019		OK	OK
Slagfasthet	EN 13359 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
Rippfasthet	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Vannbestandighet	ISO 4760	Kvalitativ klassning av återhämtning efter uppsvalning Kvantitativ klassning av återhämtning efter uppsvalning Fogelackage		1 0,01 mm Løkker inte
Kontorstøtthet	EN 426	25000	sykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrrer
Plassering av møbelben	EN 424	Ben D:1 mm/32 kg		Ingen synlig skade
Inntrykksbestandighet	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	OK
Utdrivning mot løkker	EN 430-2	Acetone - Café -NaOH -H2O2 - Cirage pour Chaussures		Klasse 5 Ingen ending
Sveiling	ISO 24336	Fmax langsiden Fmax kortsiden	≤ 18% ≥ 10 kN/m ≥ 1,5 kN/m	OK OK OK
Lasing styrke	ISO 24334	eh ved 80 °C	≤ 10,25% <1	OK OK
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	Skåling		OK
Brannklassifisering	EN 13501-1			BF-s1
UV-bestandighet	ISO 105 B02	Bildeskaia	Klasse	≥ 6 Klasse 5
Ljuddampning	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Impact sound		19 dB 8
Skiskring	EN 13893			D5
BEACH	EN 16165:2021-10 Annex B			R20
Varmemotstand	EN 12667			0,033 m ² K/W
Gulvarme		Lampig for alla standard varmesystem i cementundergolv. Begransad tillampning for varmemfilm eller liknande alternativ. Max temperatur < 27 c. Se separat laggningsanvisning.		

MILJØ & CERTIFIKATER

AFFSET		A+
Finish Building Emission	M1: Svært lav avgassing, Ingen lukt	M1
Formaldehydavgassing	EN 14041:2004/AC:05+06	-limite de detection
TVOC 28 dager	ISO16000 part 9-6	Exigence AgBB après 28 jours <1000 µg / m ³ ≤ 20 µg/m ³
Innhold	Tungmetaller + bly/kadmium	IKKE til stede
Farlige stoffer	Kraftfremkallende, muterende eller reproduktive stoffer	IKKE til stede
BEACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Kompatibel
Mykigjører	Ortho-fitalaffrie mykigjører	
Resirkulert innhold	Det benyttes kun resirkulert materiale fra EGEN PRODUKSJON	

