



6820 micro decor

Fingradert, sementbasert microsement til dekorative vegger med fargespil.

- Gir dekorative vegger med fargespil
- Kan påføres i flere lag
- En-komponent
- Klar etter 3 timer

Sparkelbar fingradert microsement til veggflater. Kan gi dekorative vegger med fargespil. Leveres i flere farger.

6820 micro decor leveres i 3 kg spann.



Bruksområde

- ☒ Vegg
- ☐ Gulv
- ☐ Våtrom: dusch
- ☒ Våtrom: øvrige vegger
- ☒ Inne
- ☐ Ute

Underlag

- ☒ Betong
- ☒ Pusslag
- ☐ Isolasjon
- ☒ Flisbelegg
- ☒ Gammel flisbelegg
- ☒ Malte underlag
- ☒ Plateunderlag
- ☒ Gipsplater/sparkel
- ☒ Murverk
- ☐ Lecablokker
- ☒ Lettbetong

Lagtykkelse

- ☒ 1-2 mm pr. påføring

Produktbeskrivelse

Sementbasert microsement, vannfast og frostsikker.

Tekniske data

Densitet, våt:	1700 kg/m ³
Densitet, forbruk:	1340 kg/m ³
Brukstid:	30 min.
Herdetid (avhengig av temperaturforhold) til overflatebehandling:	6-12 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-25°C
Forbruk avhengig av lagtykkelsen 1-2 mm. lagtykkelse	1-2 kg/m ²

Bruksområde

Microsement til veggflater.

Underlagstyper

6820 micro decor kan påføres i lagtykkelser av 1-2 mm per påføring, på underlag av murverk, malte overflater, plateunderlag, gipsplater, flisbelegg, bestående pusslag og betong.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse deler. På tette underlag som malte flater, keramiske fliser o.lign. skal overflaten rengjøres og evt. grovslipes, men ikke primes.

Priming

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørt. Sugende underlag, som betong, lettbetong, puss eller murstein primes med mira 4170 micro primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. På mindre sugende underlag er forholdet 1 del primer til 2 deler vann. Plateunderlag primes med konsentrert 4170 decor primer.

Utførelse

3 kg 6820 micro decor blandes med 0,8-0,9 l rent vann og omrøres med langsomtgående visp i 2-3 min til massen er fri for klumper.

Påfør produktet på den primede overflaten med en bred sparkel eller lignende. Antall påføringer: 1-2 ganger til overflaten er dekket og den ønskede effekt og struktur er oppnådd. Hvis det skal påføres flere lag, må andre laget påføres når det første laget er overflatetørt, tidligst etter 3 timer.

Arbeidshygieniske forhold

Inneholder ingen emner som krever merking i henhold til Reach forordningen. Vanlige sikkerhetsregler for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes.

Der henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

3 kg spann.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrukt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på www.mira.eu.com