

2501 / PC822 - Selvsveisende tape

Beskrivelse	Selvsveisende tape bestående av PIB gummi.
Produkt egenskaper	Meget god motstand mot ozon og forlenget opphold neddykket i vann. Meget gode fysiske og elektriske egenskaper, er isolerende og har en høy grad av stabilitet. Snarlig selvsveisende egenskaper uten bruk av varme eller press. Kompatibelt med en rekke gummi og plastmaterialer som PE, krysset PE, Ethylene, Propylene, gummi, PVC, Butyl og Neopren. Fjernes fra de fleste overflater uten å etterlate rester, er lett å bruke og har en engangs-liner på baksiden.
Spesifikasjoner	Møter RoHS krav - EU direktiv 2002/95/EC (RoHS)
Bruksområder	Generelle bruksområder er beskyttelse, vanntetting og midlertidige DIY reparasjoner som vannslannger etc., anti-korrosjon for f.eks. metallforinger for piper, vanntette segl i fersk og sjøvann og beskyttelse av komponenter for parabolantennener etc.. Unngå direkte kontakt med petroleumsprodukter, oljer og løsningsmidler. Oljer kan influere på elektriske egenskaper for tapen.
Lagring og aldring	5 år lagringstid dersom lagret i original emballasje og innendørs romtemperatur (+ 20C) samt luftfuktighet 50 %.. Unngå direkte sollys.
Påførings tips	Alle overflater skal være rengjort og fri for støv , fett og fukt. For rengjøring anbefales det å bruke Isopropyl - Alkohol oppløsning.
Lagt til tekniske	Bruddstyrke : 2 MPa (BS 903)

TEKNISKE DATA

Bærer	PIB	
Klebestoff	PIB	
Farge	Sort	
Beskyttelse	PVC creppet	
Vær resistent	Ja	
UV resistent	Ja	
Bløtgjøring motstand	Ja	
Aldringsmotstand	Ja	
Tykkelse Totalt	0,5 mm	19,7 Mils
Strekfasthet lengde	50 N/25mm	11,4 Lbs/inch
Forlengelse av lengde	900 %	
Gjennomslagsstyrke	42 kV	
Service temperatur	Mellom -40 og 90 °C	Mellom -40 og 194 °F

Ansvarsfraskrivelse: Verdien vist i dette dokumentet er gjennomsnittsverdier. Av juridiske årsaker understreker vi at informasjonen er tilgjengelig "som den er" og at Stokvis Tapes, et ITW-selskap, ikke gir noen garantier for at informasjonen er nøyaktig og komplett, heller ikke hva angår fortolkninger basert på denne informasjonen.

Se våre leveringsbetingelser, som er gjeldende. Hver enkelt bruker må selv teste om produktet er egnet for den bruk det er tiltenkt og påta seg all risiko og alt ansvar i denne forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for noen skader som oppstår fordi produktet er uegnet. Det er mange faktorer Stokvis Tapes ikke har kontroll over, som kan påvirke produktets bruk og ytelse i en spesiell anvendelse, inklusive forholdene produktet brukes under og de tids- og miljømessige betingelser produktet er forventet å fungere under. Fordi det utelukkende er brukeren som kan kjenne til og kontrollere disse faktorene, er det helt påkrevd at brukeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for å avgjøre om det passer til et gitt formål og er egnet for brukeren anvendelse av det.

Informasjonen er tilgjengelig for brukeren for visning, kopiering og distribusjon under den absolutte forutsetning at Stokvis Tapes, et ITW-selskap, alltid angis som kilde. Informasjonen er kun ment til informasjonsformål og skal ikke brukes kommersielt.

Åndelig eiendomsrett: Stokvis Tapes, et ITW-selskap, forbeholder seg alle rettigheter vedrørende dette dokumentet og den informasjon det inneholder. Reproduksjon, bruk eller fremleggelse for tredjeparter uten uttrykkelig tillatelse er strengt forbudt.