

KC 50/50 Puss og murmørtel

Puss og murmørtel egner seg godt til slemming og pussing både innendørs og utendørs. Produktet kan også brukes til renovering av konstruksjoner som tidligere er pusset med kalk-/sementbasert mørtel, samt til muring og pussing av teglskorsteiner innendørs.

Arbeidsbeskrivelse

Påføring: Tørrpulveret blandes med ca. 4,0 liter (18 %) vann per 25 kg sekk. Sørg for å blande mørtelen godt.

Blandetiden er ca. 7–10 minutter ved maskinell blanding, helst i planblander. Vær forsiktig med å tilsette for mye vann, selv om blandingen kan virke tørr – den blir smidigere etter hvert som den blandes.

For best resultat bør temperaturen på underlaget og i lokalet være mellom 5–30 °C.

Produktet påføres for hånd med en maks tykkelse på 10 mm per påslag.

Øvrig:

- Forvann underlaget før påføring.
- Nyproduserte overflater må beskyttes i minst 14 døgn mot temperaturer under 5 °C, direkte sollys, regn og sterk vind.
- Ettervanning er nødvendig i minst tre døgn. Bruk en vannslange med finfordelende munnstykke.

Teknisk data

25 kg sekk gir:	Ca. 16 liter mørtel
Forbruk:	Ca. 1,6 kg/m ² /mm
Trykkfasthetsklasse:	CS II
Brukstid:	Ca. 2 timer
Kornstørrelse:	Ca. 0-3 mm

Forpakning

Leveres i 25 kg papirsekker.

Lagring

Oppbevares tørt. Skal brukes innen ett år etter produksjonsdato.

**Megaflis kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn det som er angitt under tekniske data er korrekt.
Forhold utenfor Megaflis sitt ansvar inkluderer for eksempel håndtering, bearbeiding, utførelse av arbeidet,
eventuelle reaksjoner med andre materialer samt lokale forhold på lagrings- eller arbeidsstedet.**

For oppdatert informasjon, se <https://www.megaflis.no/> – 21.03.2025