

B30 Grovbetong

Grovbetong brukes til reparasjon, påstøp og støping der vanntetthet og frostbestandighet kreves. For eksempel ved støping av trapper, søyler, balkonger, gulv m.m. Hovedsakelig for lagtykkelser > 50 mm.

Utførelse

Grovbetongen blandes med ca. 2,5–2,7 liter vann. Blandetiden er minst 10 minutter ved langsom blanding, helst i en planblander. Ved manuell blanding kreves det lengre tid. Betongen skal blandes godt ut.

Betongoverflaten skal umiddelbart etter støping beskyttes mot uttørking. Forsiktig ettervanning påbegynnes etter støping og pågår i ca. 1 uke. Ved temperaturer under +5 °C må vintertiltak iverksettes.

Teknisk data

En 25 kg sekk gir:	ca. 13 liter ferdig betong
Holdfasthet:	> 40 MPa
Brukstid ved 20 °C:	ca. 2 timer
Begynner å herde etter:	ca. 4 timer
Kornstørrelse:	ca. 0-12 mm

Emballasje/lagring

Produktet leveres i en plastsekk på 25 kg. Oppbevares tørt på uåpnet, plastet pall. Bør brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen, som er angitt på siden av emballasjen.

Restprodukter: Tomme emballasjer leveres til forbrenning. Eventuelle rester blandes med vann, får herde og deponeres deretter som byggavfall. Må ikke helles i avløpssystemet.

Megaflis kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn det som er angitt under tekniske data er korrekt. Forhold utenfor Megaflis sitt ansvar inkluderer for eksempel håndtering, bearbeiding, utførelse av arbeidet, eventuelle reaksjoner med andre materialer samt lokale forhold på lagrings- eller arbeidsstedet. For oppdatert informasjon, se <https://www.megaflis.no/> – 21.03.2025