



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Professional Epoxi A og B

Produsent

AkzoNobel Coatings AS
Postboks 565
1411 KOLBOTN

Produktnavn:

Professional Epoxy A og B

Bindemiddel:

Epoxi

Tynningsmiddel:

Vann

januar 2017

Bruksområde

Professional Epoxi A og B er en to-komponent, vanntynnbar epoxymaling. Professional Epoxi A og B er primært beregnet for bruk på betonggulv, men kan også benyttes på gulv av tre eller fiberplater. Egnert for gulv i bolighus og gulv som utsettes for trafikk innenfor handel og industri.

Underlag:

Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C - +35°C. Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 40 til 80 %.

Påføringsmetode:

Pensel eller rull.

Oppbevaring:

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold:

Malte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (1 uke).

Vask av malte flater:

Produktet kan vaskes i forbindelse med vedlikehold og overmaling. Før ommaling brukes Nordsjø Original Forvask. Bland etter produktets anvisning.

Våtslitasjemotstand:

(Ikke oppgitt.)

Vedlikeholdsintervall:

Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon/skade

Ved utbedring etter sårskader/hull benyttes samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning ut fra produktets anvisning fra emballasje eller produktdatablad. Se skjema som er benyttet ved forarbeid. Ved ommaling skal samme type produkt benyttes. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: www.tomtogtort.no

Helse/miljø/sikkerhet

Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring. osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet