

Professional Eternittak

Desember 2015



Produktbeskrivelse

Professional Eternittak er en halvmatt maling for godt rengjort eternitt, sement og betongplater. Takets vinkel må være minimum +22°C.

Behandling

Underlaget skal være fast, tørt og godt rengjort for alger, mose og smuss. Professional Eternittak strykes 2 ganger. Første strøk tynnes med 10 % vann.

Rør godt om i spannet, mal ikke i direkte solskinn eller ved risiko for regn eller dugg innen 6 timer etter maling. Unngå å male ved temperatur under +5°C eller ved høy relativ fuktighet (>80 %).

Helse og Miljø

Lukk åpne lokk godt igjen. Fjern maling fra verketøyet før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingsrester og såperester får ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. For ytterligere informasjon - se Sikkerhetsdatabladet. Se: www.tomtoagtort.no

Teknisk Data

Bruksområdet: Utendørs

Bindemiddel: Akryl

Glans: 20

Tørketid: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: +23°C 50 % RF: Minst 8 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Tynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull eller sprøyte

Forbruk: 4-5 m²/l

Emballasje: 10 liter og 100 liter

Farger: Sort, Antrasitgrå, Mørk Antrasitgrå, Svenskrød, Tegelrød, Mokka

Rengjøring: Kaldt vann

Oppbevares: Frostfritt



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies