

# Professional Multisprøytesparkel

Mars 2020



## Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional Multisprøytesparkel er en lett sprøytesparkel av allround type, beregnet for sprøyting og grenging i innvendige, tørre rom. Med sin spesielle formulering er Nordsjö Professional Multisprøytesparkel egnet for ilegging av papirremse.

Nordsjö Professional Multisprøytesparkel er utviklet for effektiv håndtering innen ROT – sektoren, så vel som nybyggproduksjon. Produktet brukes som skjøt og flekksparkling, samt helsparkling på puss, betong, lettbetong og gipsplater, samt sparkling på tidligere malte veggflater (vasket og mattslipt).

## Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Egnede sprøyteutstyr er Wagner 960/970, El myggen, Graco Mark VII/ Mark X, APX8200, JETPRO 80 – 120.

Ved sliping anbefales vernebriller og støvfiltermaske.

Oppbevares frostfritt.

Unngå å sparkle om temperaturen er under 5 °C.

## Helse og miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom.

Bruk egnet personlig verneutstyr (maske) ved utilstrekkelig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Brukt verktøy rengjøres umiddelbart etter sparkling.

Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.

Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

### Teknisk data

**Bruksområdet:** Innvendig

**Bindemiddel:** Sampolymerlateks

**Kornstørrelse:** Max 0,15

**Densitet:** 1,15

**Tørketid 23 °C 50% RF:** 4 timer, avhengig av tykkelse

**Fyllegenskap:** Ca. 3 mm

**Luft/Objekt temp:** Min + 5 °C

**Luftfuktighet RF:** 40 – 80 % RF (65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Sparkel

**Farge:** Hvit

**Emballasje:** 14 liter

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

Produktet overensstemmer kravet for CE-merking i følge direktiv: EN13963 og EN 15824



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies