

Nordsjö Tinova

Wood Base Oil PT8

Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 er en ikke-filmdannende impregneringsolje, som trenger inn i treverket og forhindrer fuktopptak og reduserer risikoen for sprekker. Kun til bruk over bakken som forebyggende behandling på tre mot sopp og råte. Kan bare brukes i bruksklasse 2 og 3 i henhold til EN 335:2013. All annen bruk er forbudt med mindre det er tillatt spesifikt. Impregnerert trevirke skal behandles etter 24 timer. Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 er et trebeskyttelsesmiddel. PT8 reg. nr. 5402.

Behandling

Underlaget skal være rengjort og tørt (maks. 16 % fuktighetsinnhold).

Nymaling

For høvlet tre anbefales sliping før man oljer. Impregner med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 på alle treflater. Anbefalt mengde: 150-160 ml/m². Oljen skal ikke tynnes. Påfør til treverket er mettet.

Grunnmal deretter hele flaten med Nordsjö Tinova Primer Exterior før du maler med Nordsjös dekkende maling, bortsett fra Pro VX 2in1 og Nordsjös beisprodukter. Fullfør 2-3 ganger med en av Nordsjös dekkende malinger for maksimal trebeskyttelse.

Ommaling

Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved påvekst av sopp og alger skal flatene behandles med Nordsjö Original Sopp - og algemiddel. La flaten tørke før malerarbeidet fortsetter. All gammel løs maling og gråtre skrapes til rent og fast tre. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. All gammel løs maling og gråtre børstes og slipes til rent og fast tre. Treerene flater og endekapp skal først impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8. Grunnmal deretter med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Hvis eksisterende malte flater er porøse eller smittende, må det grunnes med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Gjelder ikke ved bruk av Nordsjö Professional VX 2in1 eller beis.

Avslutt 2-3 strøk med en av Nordsjös dekkende malinger eller beis.



Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Modifisert alkydolje

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 4 timer

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 24 timer (skal males på nytt)

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: Nymaling 6-7m²/l (150-160g/m²)

Emballasje: 1L, 2,5L og 5L

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen 6 timer etter påføring. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Helse og Miljø

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Lukk godt igjen åpne spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Rev. September 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies