

Schuller Eh klar Sverige
 BOX 4438
 203 15 Malmö
 Tel +46 (0)40 20 00 20
 Mail: sverige@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Prisma Effect Metallic Pro

Varenummer: 91043, 91044, 91046, 91047.



Beskrivelse:

Spraymaling til profesjonelle og "gjør det selv". Akrylmaling med spesielle pigmenter, til dekorasjon og beskyttelse av alle typer overflater. Gir glatte overflater som polert gull, kobber eller sølv. Høyeste kvalitet, god dekning. Vi anbefaler alltid grunning med PrismaColor Primer. Eget for metall (rengjort og rustfritt). Overflaten skal være grunnet med PrismaColor Corrosion), tre, glass, kurver, messing, kobber, bronse, aluminium, stein, keramikk, papp og mange plastmaterialer (grunnet med PrismaColor Plastic Primer). Ikke egnet for polystyren. Ikke værbestandig, bare for innendørs bruk.

Kjennetegn:

Lakk overflate er ikke slitesterk, og er derfor ikke egnet for gjenstander i hverdagen. Ikke gulfarging, UV-bestendig. Pigmentene er bly, kadmium og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for farlig gass. Med selvrensende ventil.

Tekniske data:

Inneholder:	400 ml
Basert på:	Akrylharpiks
Glans:	Metallisk, som polert edelt metall.
Forbruk:	400 ml er tilstrekkelig avhengig av substratets konsistens og farge, til ca. 1,2 m ²
Overflaten tørr:	Etter 15 - 20 minutter.
Herdet:	Etter 24 - 36 timer, avhengig av hvor tykt lag maling / lakk påføres
Malbar:	Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter herding (> 24 timer).
Temperaturbestandig:	opptil 80 ° C
Fareklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.
Bruk:	

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling, rust og slip overflaten. masker forsiktig det som ikke skal males. Påfør et passende lag Prisma Primer på overflaten. Etter tørking, slipp primeroverflaten (600 korn) lett. Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20 og 25 ° C. Før bruk, rist glasset i 2 minutter og spray en prøve. Avstanden til overflaten som skal behandles bør være omtrent 18-25 cm. For best resultat, påfør lakk / maling i flere tynne, jevne lag, først horisontalt og deretter vertikalt, gjenta om nødvendig. Hold krukken loddrett. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperatur, fuktighet og tykkelse på det påførte lakk / malingslaget. Les instruksjonene på krukken nøye, og kjøp deretter. Viktig: Det er ikke teknisk mulig å bevare den eksepsjonelt høye glansen i tide. Glansen kan fornyes med et nytt spraylag hvis den har falmet.

Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted (20 ° C og maks. 60% relativ fuktighet). Kan da lagres i opptil 10 år.

Unngå innånding av damp og aerosoler. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask umiddelbart hvis fargen kommer på huden. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og kan resirkuleres, og etterlater den tomme sprayboksen til et egnet gjenvinningscenter. Hvis sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningscenteret for farlig avfall