Produktinformasjon:

Quick Tack 289



Limer emner på vegg og tak uten understøtting.

Produktbeskrivele & bruk:

Quick Tack 289 er et nøytralt, luktfri, fuktherdende monteringslim, fritt for løsningsmidler og fthalater. Danner en sterk men elastisk lim fuge, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsmaterialer..

Quick Tack 289 kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Velegnet til oppgaver der rask vedheft ønskes, f.eks. til oppsetting av speil, glassbyggestein, panel og andre plate materialer uten bruk av understøtting.

Quick Tack 289 hefter på et bredt utvalg av materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, de fleste metall, malte overflater m.m.

Quick Tack 289 har fremragende bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 3 & 4.

Fysiske / kjemiske data:

Lim:

Type:	*Fuktighets herdende, nøytral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent*
Fungicidbehandlet:	*Nei*
Konsistens:	*Tiksootropisk masse*
Holdbarhet:	*2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.*
Emballage:	

Varenr.	***Størrelse***	***Farge***
289321	*290 ml*	*Hvit*
289351	*290 ml*	*Svart*
289621	*600 ml*	*Hvit*

Limfuge:

Overmalbar:	*Ja.*
Hardhed:	*ca. 60 Shore A (ISO 868)*
Bruddstyrke:	*ca 2,6 N/mm^2 (ISO 37)*
Bruddforlengelse:	*ca 300 % (ISO 37)*
Bestandighet:	*Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C* *Klimatisk eldning: god*

DANA LIM

Bruksanvisning:

Forbredelse av materialer:	*Limflatene skal være rene, tørre, frie for slipmiddel, fett, støv og løse partikler. Quick Tack 289 kan benyttes på overflater som murstein, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, malte overflater m.m.* *Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheftsforsøk før man setter i gang med - især store oppgaver. Liming av pulverlakkerte overflater krever enten test mot den aktuelle lakk, alternativt skal overflaten slipes lett og deretter avfettes med Affedtningsprimer 966*
Brukstemperatur:	*Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
Påføring:	*Quick Tack 289 påføres i limstrenger på emnene eller vegg/tak i en innbyrdes avstand på 3 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Noen oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens anvisninger.*
Dekkevne:	*2 - 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.*
Monteringstid:	*Monter innenfor 5 - 10 minutter etter påføring av limet.*
Montering:	*Press nøye sammen det som skal limes.. Bæreevnen på vegg til svarer ca.at et emne på 10 x 10 cm med en vegt på 900 gr, skal ha ca. 75% av sin limflate dekket for å kunne fikseres uten bruk av understøtting. Tallene skal betraktes som et estimat og limbehovet til konkrete oppgaver skal undersøkes og vurderes på bakgrund av praktisk erfaring.*
Herding:	*Limfugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.*
Rengjøring:	*Verktøy rengjøres og lim fjernes med wipes. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med vann og såpe.*

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta ossansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikationer. Det henvises forøvrig til vore alminnelige salgs og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK - INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 – TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75