

USA/UK

IMPORTANT

We strongly recommend to watch our installation videos and to read the complete instructions and warranty conditions on our website: www.berryalloc.com

BerryAlloc Grand Avenue must be installed as floating flooring which means that:

- The installation of the floor must be the last operation to be performed on the job site.
- The floorboards must not be screwed/joined to the subfloor or tacked/pressed/fixed to any fixed constructions (e.g. kitchen cabinets and freestanding fridges are NOT to be installed on top of the flooring).
- Use compressible filler (BerryAlloc FillerTwin) as termination towards edges prior use of silicone.
- Det må finnes 4-6 mm avstand til vegg og andre fasta konstruksjoner slik at gulvet kan bevege seg.
- I dørpæringer, ved usymmetrisk sammenhengende gulvflater og ved rom med gulvflater/bredder over 15 m, skal gulvflaten deles opp med ekspansjonslister.

BerryAlloc Grand Avenue can be installed on most hard subfloor, eg. chip/ plaster-boards, PVC or concrete (be sure that the existing subfloor construction is fixed). Soft material like a wall to wall carpet needs to be removed. The subfloor has to be even (max 4 mm per 2 m), dry and cleaned. Sharp unevenness must be rubbed down and any holes filled. If the subfloor doesn't comply with the specified requirements for flatness you can experience squeaking noises in the flooring.

The subfloor must be totally dry when installing:

- Wooden and wood based material, max. 50 % relative humidity
- Concrete and light concrete floor, max. 85 % relative humidity or 2.0 CM % (1.8 CM % if floor heating)
- Plaster and plaster based floor, max. 0.5 CM % (0.3 CM % if floor heating)

Concrete/light concrete floors, ceramic tiles (despite of an integrated moisture barrier or if a floor covering is installed on top) and floor heating constructions in general must have a moisture barrier (use a non-aging PE-fol with the thickness of min. 0.20 mm which is applied with a joint overlap of min. 20 cm, taped and turned up against the walls. Clean-cut the plastic foil when floor installation is finished.

NB: Do not use any additional underlay due to that this can result in a soft subfloor which can lead to joint openings and/or separation of the locking mechanism or squeaking flooring.

FLOOR HEATING

Prior to installation of BerryAlloc Grand Avenue a moisture barrier with a minimum thickness of 0.20 mm must be installed. All heating elements must be turned off during installation and the temperature of the subfloor must be between 18 and 20 °C. The maximum allowed surface temperature of BerryAlloc Grand Avenue is 27 °C.

Keep in mind that floor may function as heat accumulators and raise the temperature to more than the tolerated maximum surface temperature. Heated and non-heated flooring areas must be separated by expansion profiles.

Effekten av gulvvarmen må ikke oversteige:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis systemet har vært slått av en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

- The first week the heating should be left on low temperature, 18-22 °C
- The second week the heating may be adjusted according to the above

NO/DK

VIKTIG!

Vi anbefaler på det sterkeste å se en installasjonsvideo og å lese hele installasjonsveiledningen og garantivilkårene på vår hjemmeside www.berryalloc.com

BerryAlloc Grand Avenue må legges flytende. Det betyr at:

- Installasjonen av gulvet må være den siste operasjonen som skal utføres på arbeidsplassen.
- Gulvet må ikke skrues/limes mot underlag eller festes/klipes/limes mot andre fasta konstruksjoner (f.eks. kjøkkeninnredning og peisovn må ikke installeres oppå gulvflaten).
- Beryyt kompressibel fyllingsmasse (BerryAlloc FillerTwin) ved avslutning mot kant for det legges fugemasse inn.
- Det må finnes 4-6 mm avstand til vegg og andre fasta konstruksjoner slik at gulvet kan bevege seg.
- I dørpæringer, ved usymmetrisk sammenhengende gulvflater og ved rom med gulvflater/bredder over 15 m, skal gulvflaten deles opp med ekspansjonslister.

BerryAlloc Grand Avenue kan legges oppå de fleste harde gulv, f.eks. gips/ sponplater, PVC og betong (husk å sikre underlaget for knirk). Myke underlag som vegg til vegg tepper og lignende må fjernes. Underlaget skal være plant (maks 4 mm per 2 m), tørt og rengjort. Skarpe sjømterheter må slipes ned og eventuelle hull må spakles. Dermed underlaget ikke oppfyller kravene til plantet vil det kunne oppstå knirk i gulvet. Ved legging må underlaget være ordentlig tørt:

- For trebelegste materiale, maks 50 % relativ fuktighet
- For betong- og lettbetonggulv, maks 85 % relativ fuktighet eller 2.0 CM % (1.8 CM % ved gulvvarme)
- For gipsbelegste materiale, maks 0.5 CM % (0.3 CM % ved gulvvarme)

Underlag i betong/lettbetong eller keramiske fliser (uansett om de har innbygget fuktspår eller det er installert fuktrem-korkmatte oppå) og generell underlag med gulvvarme krever fuktisolerng. Använd en ålenderbästad PE-folie med en tjocklek på min. 0,20 mm, som legges med minst 20 cm överlap. I sjömmen och på bays op langs väggar. Plastfolien rensläcker ett gulvet här lags färdigt.

NB: Det må ikke benyttes ekstra underlagsmaterieell fordi dette vil giøre undergulvet blir for mykt/villett i sin tur kan resultera i foggspæringer og/eller lisse-spæringer eller att gulvet knskar.

GULVVARME

Før BerryAlloc Grand Avenue installeres skal det legges ut en PE-folie med tjockleken min. 0,20 mm, som fungerer som fuktspær. Alla värmeelementer må være släp av under installationen, og temperaturen i undergulvet må ligge mellom 18 og 20 °C. Överflätemperaturen på BerryAlloc Grand Avenue må ikke överstiga 27 °C.

Husk at felle tepper vil fungere som varmeakkumulatorer og muligens øke overflätemperaturen til mer enn det anbefalte maksimum. Det må ikke finnes både varme og kalde områder innover et og samme gulvareal, uten at disse er adskilt med ekspansjonslister.

Effekten av gulvvarmen må ikke oversteige:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis systemet har vært slått av en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

- The first week the heating should be left on low temperature, 18-22 °C
- The second week the heating may be adjusted according to the above

SE

VIKTIG!

Vi anbefaler at se på vår installationsvideo och att läsa den kompletta installationsanvisningen och garantivilkåren på vår hemsida www.berryalloc.com

BerryAlloc Grand Avenue ska läggas som ett flytande golv, vilket innebär att:

- Installationen av golvet måste vara den sista operationen som ska utföras på arbetsplatsen.
- Golvet inte får skrivas/limmas mot underlag eller fästas/kläms/låsas mot andra fasta konstruktioner (t.ex. köksinredning och braskamin får INTE installeras uppå golvet).
- Använd fyllnadsmassa (BerryAlloc FillerTwin) vid avslutning mot kant för fastsätta fugemassa används.
- Limma 4-6 mm avstånd till väggar och andra fasta konstruktioner så att golvet kan röra sig.
- I dörröppningar, vid osymmetriskt sammanhängande golvoyer och vid rum med golvflätor/bredder över 15 m, ska golvflätor delas upp med expansionslister.

BerryAlloc Grand Avenue kan läggas direkt på de flesta hårda underlag, t.ex. spån/gipsplattor, PVC och betong (försäkra dig om att underlaget inte rör sig). Mykja material som t.ex. heläckningsmattor ska avlägsnas. Underlaget ska vara plant (max 4 mm per 2 m), torkt och rengjort. Skarpa sjömmheter måste slipes ned och eventuella hål spacklas. Om underlaget inte uppfyller kraven till plantet vill det kunna uppstå knärr i golvet. Vid lagging måste underlaget vara ordentligt tørt:

- For trebelegste material, max 50 % relativ fuktighet
- For betong- og lättbetonggulv, maks 85 % relativ fuktighet eller 2.0 CM % (1.8 CM % ved gulvvarme)
- For gipsbelegste material, maks 0.5 CM % (0.3 CM % vid gulvvarme)

Underlag i betong/lettbetong eller keramiske fliser (uansett om de har innbygget fuktspår eller det er installert fuktrem-korkmatte oppå) og generell underlag med gulvvarme krever fuktisolerng. Använd en ålenderbästad PE-folie med en tjocklek på min. 0,20 mm, som legges med minst 20 cm överlap. I sjömmen och på bays op langs väggar. Plastfolien rensläcker ett gulvet här lags färdigt.

NB: Det ska inte användas extra underlagsmaterieell p.g.a att detta kan föra till att undergulvet blir för mjukt/villett i sin tur kan resultera i foggspæringer och/eller lisse-spæringer eller att golvet knskar.

Effekten på golvvarmen får inte översteiga:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur ska reguleres så at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller når systemet har vært avsluttet en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

- The first week the heating should be left on low temperature, 18-22 °C
- The second week the heating may be adjusted according to the above

FI

TÄRKEÄ!

Suosittelmeiset katsomaan asennusvideotamme sekä lukemaan täydelliset asennusohjeet ja takuuehdot kotisivuiltamme www.berryalloc.com.

BerryAlloc Grand Avenue asennetaan aina ”luvaksi laittaaksi”, mikä tarkoittaa sitä että:

- Asennus tulee olla viimeinen tehtävä jotta suoraan työmalla.
- Lattiaa ei saa ruuvata/limata alustustaan tai kiinnittää/kiilata/fukita muihin kiinteisiin rakenteisiin (esim. keittiökalusteita ja takkaa ei saa asetaa lattiaa päälle). Käytä täyskittausmassaa (BerryAlloc FillerTwin) seinien ja kulmien yhteyksissä.
- 4-6 mm tilankarkaus on jätettävä lattia ja seinien, pilareiden ja muiden kiinteiden rakenteiden väliin.
- Huoneiden välissä jätettäväksi, epäsymmetrisen huoneiden kohdalla ja mikäli huoneiden asennettavan lattiaan levyä/pituus yltää 15 m on käytettävä liitoslaumajälkeä.

BerryAlloc Grand Avenue voidaan asentaa suoraan useimpien kovien alustoille, kuten laatu- kipsilevyjen, muurimaton ja betonin päälle. Yleistä materiaalia ei saa helkkinämsätkä asetaa. Underlaget ska vara plant (max 4 mm per 2 m), torkt och rengjort. Skarpa sjömmheter måste slipes ned och eventuella hål spacklas. Om underlaget inte uppfyller kraven till plantet vill det kunna uppstå knärr i golvet. Vid lagging måste underlaget vara ordentligt tørt:

- For trebelegste material, max 50 % relativ fuktighet
- For betong- og lättbetonggulv, maks 85 % relativ fuktighet eller 2.0 CM % (1.8 CM % ved gulvvarme)
- For gipsbelegste material, maks 0.5 CM % (0.3 CM % vid gulvvarme)

Underlag i betong/lettbetong eller keramiske fliser (uansett om de har innbygget fuktspår eller det er installert fuktrem-korkmatte oppå) og generell underlag med gulvvarme krever fuktisolerng. Använd en ålenderbästad PE-folie med en tjocklek på min. 0,20 mm, som legges med minst 20 cm överlap. I sjömmen och på bays op langs väggar. Plastfolien rensläcker ett gulvet här lags färdigt.

NB: Det ska inte användas extra underlagsmaterieell p.g.a att detta kan föra till att undergulvet blir för mjukt/villett i sin tur kan resultera i foggspæringer och/eller lisse-spæringer eller att golvet knskar.

Effekten på golvvarmen får inte översteiga:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur ska reguleres så at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller når systemet har vært avsluttet en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

- The first week the heating should be left on low temperature, 18-22 °C
- The second week the heating may be adjusted according to the above

WICHTIG

Wir bitten Sie schauen Sie sich unser Verlege-Video und die Garantiebestimmungen auf unserer Website www.berryalloc.com an.

BerryAlloc Grand Avenue muss schwimmend verlegt werden, das heißt:

- Bodenbelagsarbeiten sollen immer die letzte Aktion auf jeder Baustelle sein.
- Die Dielen dürfen nicht auf dem Unterboden oder an festen Bauteilen geklebt/befestigt werden. z.B. Küchenschränke und Öfen sollen NICHT auf die Fläche gestellt werden. Kiuchenschränke oder Öfen müssen auf Dichtungsmasse (FillerTwin) statt Silikon um Fugen auszufüllen.
- Der Abstand an allen festen Bauteilen muss mindestens 4-6 mm betragen.
- In Türöffnungen und bei Bodenflächen die nicht symmetrisch aneinander anschließen, müssen Dichtungsmasse gesetzt werden. Gleiches gilt für geschlossene Räume, deren Maß 15 x 15 überschreitet.

BerryAlloc Grand Avenue kann auf festen Untergründen, wie z.B. Span-/Gipsplatten, PVC und Zementböden, verlegt werden. Alle Arten von textilen Bodenbelägen, müssen entfernt werden. Der Untergrund muss glatt, trocknig, eben (max. 4mm Höhenunterschied je 2 m), trocken und sauber sein. Raue Unebenheiten müssen ausgeglichen werden. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, kann der Boden knarren.

Der tragende Boden muss trocken sein:

- Beton- und Fußböden aus Holzbodenplanken, max. 50% relativer Feuchtigkeitsgehalt
- Beton- und Fußböden aus leichtem Beton, max. relativer Feuchtigkeitsgehalt 85 % oder 2.0 CM % (1.8 CM mit Fußbodenheizung)
- Gipsböden und Böden mit Gipsbodenanteilen, max. 0,5 CM % (0,3 CM mit Fußbodenheizung)

Bei Fußbodenbelägen, Böden aus leichtem Beton, keramischen Böden (trotz einer integrierten Dampfbremse oder wenn ein Fußbodenbelag darüber installiert ist) und wenn Fußbodenheizung vorgesehen ist, wird eine Dampfbremse benötigt. Verwenden Sie eine PE-Folie mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm. Die Schichten sollen einander mindestens 20 cm überlappen, verkleben und nach oben fallen gegen die Wand. Nach dem Verlegen, die Ränder der Folie sauber abschneiden.

Achtung: Eine zusätzliche Trittschalldämmung darf nicht verlegt werden, wie Fugen könnten sich öffnen, oder der Boden könnte anfangen zu knarren.

Effekten på golvvarmen får ikke overstige:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur ska reguleres så at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller når systemet har vært avsluttet en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

- The first week the heating should be left on low temperature, 18-22 °C
- The second week the heating may be adjusted according to the above

DE

WICHTIG

Wir bitten Sie schauen Sie sich unser Verlege-Video und die Garantiebestimmungen auf unserer Website www.berryalloc.com an.

BerryAlloc Grand Avenue muss schwimmend verlegt werden, das heißt:

- Bodenbelagsarbeiten sollen immer die letzte Aktion auf jeder Baustelle sein.
- Die Dielen dürfen nicht auf dem Unterboden oder an festen Bauteilen geklebt/befestigt werden. z.B. Küchenschränke und Öfen sollen NICHT auf die Fläche gestellt werden. Kiuchenschränke oder Öfen müssen auf Dichtungsmasse (FillerTwin) statt Silikon um Fugen auszufüllen.
- Der Abstand an allen festen Bauteilen muss mindestens 4-6 mm betragen.
- In Türöffnungen und bei Bodenflächen die nicht symmetrisch aneinander anschließen, müssen Dichtungsmasse gesetzt werden. Gleiches gilt für geschlossene Räume, deren Maß 15 x 15 überschreitet.

BerryAlloc Grand Avenue kann auf festen Untergründen, wie z.B. Span-/Gipsplatten, PVC und Zementböden, verlegt werden. Alle Arten von textilen Bodenbelägen, müssen entfernt werden. Der Untergrund muss glatt, trocknig, eben (max. 4mm Höhenunterschied je 2 m), trocken und sauber sein. Raue Unebenheiten müssen ausgeglichen werden. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, kann der Boden knarren.

Der tragende Boden muss trocken sein:

- Beton- und Fußböden aus Holzbodenplanken, max. 50% relativer Feuchtigkeitsgehalt
- Beton- und Fußböden aus leichtem Beton, max. relativer Feuchtigkeitsgehalt 85 % oder 2.0 CM % (1.8 CM mit Fußbodenheizung)
- Gipsböden und Böden mit Gipsbodenanteilen, max. 0,5 CM % (0,3 CM mit Fußbodenheizung)

Bei Fußbodenbelägen, Böden aus leichtem Beton, keramischen Böden (trotz einer integrierten Dampfbremse oder wenn ein Fußbodenbelag darüber installiert ist) und wenn Fußbodenheizung vorgesehen ist, wird eine Dampfbremse benötigt. Verwenden Sie eine PE-Folie mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm. Die Schichten sollen einander mindestens 20 cm überlappen, verkleben und nach oben fallen gegen die Wand. Nach dem Verlegen, die Ränder der Folie sauber abschneiden.

Achtung: Eine zusätzliche Trittschalldämmung darf nicht verlegt werden, wie Fugen könnten sich öffnen, oder der Boden könnte anfangen zu knarren.

Effekten på golvvarmen får ikke overstige:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur ska reguleres så at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller når systemet har vært avsluttet en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

- The first week the heating should be left on low temperature, 18-22 °C
- The second week the heating may be adjusted according to the above

FR

IMPORTANT

Nous vous recommandons vivement de regarder nos vidéos d'installation et de lire les instructions complètes et les conditions de garantie sur notre site: www.berryalloc.com

BerryAlloc Grand Avenue est installé exclusivement en pose flottante. Cela signifie:

- L'installation du sol, doit être la dernière étape effectuée sur le chantier.
- Les lames ne peuvent être vissées ou collées au sol ou fixées à d'autres éléments de la construction. Les armoirs de cuisine ou autres ne peuvent être installés sur le plancher. Utilisez la pâte de garnissage BerryAlloc FillerTwin pour combler les joints avant de terminer avec du silicone.
- U gebruikt beten een samendrukkend vulmiddel (zoals BerryAlloc FillerTwin) om de kanten af te werken dan een silicone.
- Voortzet een uitzettingsvoeg van 4-6 mm, langs de volledige omtrek van de kamer of andere vaste constructies, zodat de vloer kan bewegen.
- In dørpæringer, bei vloerflätor/bredder die niet symmetrisch aansluiten of wanneer de lengte of breedte van de kamer meer dan 15 m is, moet de vloer opgedeeld worden door middel van expansieprofielen.

BerryAlloc Grand Avenue peut être posé sur la plupart des supports dur (ex: plaques en carrel ou en plâtre, en PVC ou en béton (assurez-vous que le support existant est fixé). Les matériaux souples comme les moquettés doivent être enlevés. Le support doit être plan (max 4 mm par 2 m), sec et propre. Les irrégularités trop importantes doivent être poncées et les trous comblés. Si le support n'est pas conforme aux exigences en matière d'ajustement, le sol pourrait grinçer.

Le support doit être parfaitement sec lors de l'installation:

- Matériau en bois ou à base de bois: max 50% d'humidité relative
- Les sols en béton ou en béton léger peuvent avoir un taux d'humidité relative de 85 % au maximum; max. 2,0 CM % (1,8 CM en cas de chauffage au sol)
- Si en plâtre ou composé de plâtre, max 0,5 CM % (0,3 CM en cas de chauffage au sol)

Tous les supports en béton/béton allégé, carrelages (même s'ils possèdent déjà un pare-vapeur intégré ou si l'y a déjà un autre revêtement au-dessus) et les constructions pour chauffage au sol en général doivent être recouverts d'un pare-vapeur. Utilisez une feuille en polyéthylène intallable de 0,20 mm d'épaisseur. Appliquez avec un joint de recouvrement de min 20 cm, colle et appliquez contre le mur. Veillez à recouvrir la feuille lorsque l'installation est terminée.

NB: Ne pas utiliser de sous-couche additionnelle car cela pourrait endommager le système de loc et entraîner l'ouverture des lames.

CHAUFFAGE AU SOL

Avant de poser BerryAlloc Grand Avenue, installez un pare-vapeur d'une épaisseur minimum de 0,20 mm. Le chauffage au sol doit être arrêté pendant l'installation et la température du support doit être comprise entre 18 et 20 °C.

Effekten på golvvarmen får ikke overstige:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur ska reguleres så at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller når systemet har vært avsluttet en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

- The first week the heating should be left on low temperature, 18-22 °C
- The second week the heating may be adjusted according to the above

NL

BELANGRIJK!

Wij raden u ten sterkste aan om onze installatie video's te bekijken en de volledige instructies en garantievoorwaarden na te lezen op onze website: www.berryalloc.com

BerryAlloc Grand Avenue moet als zwevende vloer geplaatst worden, wat betekent:

- De installatie van de vloer moet de laatste uitgewerd na de plaatsing van de vaste meubelen en inbouwkasten.
- De panelen mogen niet op de ondergrond of aan een vaste constructie gelijmd of vastgeplakt worden. Keukenkasten en kachels mogen NIET op de geplaatste vloer geïnstalleerd worden.
- U gebruikt beten een samendrukkend vulmiddel (zoals BerryAlloc FillerTwin) om de kanten af te werken dan een silicone.
- Voortzet een uitzettingsvoeg van 4-6 mm, langs de volledige omtrek van de kamer of andere vaste constructies, zodat de vloer kan bewegen.
- In dørpæringer, bei vloerflätor/bredder die niet symmetrisch aansluiten of wanneer de lengte of breedte van de kamer meer dan 15 m is, moet de vloer opgedeeld worden door middel van expansieprofielen.

BerryAlloc Grand Avenue kan op de meeste harde onder vloeren, bv. spaanplaten, PVC, of betonnen vloeren geïnstalleerd worden (wees er zeker van dat de bestaande ondergrond vlak is). Zachte materialen, zoals kamelbreed tapijt, moet verwijderd worden. De ondervloer moet vlak zijn (< 4 mm per 2 m), droog en proper. Schepe onregelheden moeten afgeschuurd worden en gaten moeten opgevuld worden. Wanneer de ondervloer niet aan deze specifieke eisen voldoet, bestaat de mogelijkheid dat uw vloer klinkende geluiden maakt.

De dragende vloer moet grondig gedroogd worden:

- Hout en materialen op basis van hout; relatief vochtigheidsgehalte van max. 50%
- Betonnen en licht betonnen vloeren mogen een relatief vochtigheidsgehalte hebben van maximaal 85%; max. 2,0% CM (bij vloerverwarming: 1,8% CM)
- Plaatstenen vloeren en vloeren op basis van pleister; max. 0,5% CM (bij vloerverwarming: 0,3% CM)

By betonnen, licht betonnen of keramische vloeren (ook indien u gebuikt hebt een vloer met een geïntegreerde dampremse of wanneer een vloerverwarming is geïnstalleerd), moet de vloer met een laagje isolatie van 2 mm, droog en proper. Schepe onregelheden moeten afgeschuurd worden en gaten moeten opgevuld worden. Wanneer de ondervloer niet aan deze specifieke eisen voldoet, bestaat de mogelijkheid dat uw vloer klinkende geluiden maakt.

Effekten på golvvarmen får ikke overstige:

- Elektrisk varme: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmeburen varme- og utgående vanntemperatur ska reguleres så at høyest mulige systemeffekt alltid kan gå og en temperatur høgst 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).
- Varmebåren varme- inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulige systemeffekt alltid vil gå en overflatetemperatur høyere enn 27 °C. (I tilfelle andre anbefalt PE-folie installeres direkte under BerryAlloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller når systemet har vært avsluttet en lenger periode:

- Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C
- Påfølgende uke varmen reguleres til ønsket verdi

Regulation of the temperature after installation, or if the system has been turned off for a period of time:

