

# Tinova Exterior

Tinova Exterior er utviklet for trefasader, betong og forzinkede overflater. Malingen gir en hard og sterk overflate med bibeholdt elastisitet som resulterer i god farge- og glansstabilitet.



## Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Exterior. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med Tinova Exterior 2 ganger. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Exterior. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Ute	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Glans</b>	20	<b>Forbruk (Nytt)</b>	4-6 m <sup>2</sup> /liter
<b>Støvtørr</b>	1 timer	<b>Forbruk (Malt)</b>	6-9 m <sup>2</sup> /liter
<b>Overmalbar</b>	6-9 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel, rull, sprøyte	<b>VOC</b>	A/d: 130 / 15
<b>Rengjøring</b>	Vann		