

Produkt Information:

PU Helårsskum 582



Kan anvendes ned til -15 °C.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

PU Helårsskum 582 er en 1-komponent polyurethanskum, specielt udviklet til brug hele året, ved temperaturer ned til -15 °C.

Anvendes ved montering af døre og vinduer, isolering og lydæmpning, udfyldning af mindre huller og hulrum.

PU Helårsskum 582 binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales. Indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC drivmidler

PU Helårsskum 582 er specielt udviklet til brug ved temperaturer ned til -15 °C. Anvendes f.eks. til isolering i forbindelse med montering af døre og vinduer.

Fysiske / kemiske data:**Uhærdet skum:**

Type:

1-komponent Polyurethanskum

Holdbarhed:

18 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	TUN-nr.
7634	Gulbrun	750 ml dåse	5095204

Afhærdet skum:

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

0,03 W/m °C (DIN 52612)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102)

Temperatur:

Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C (kortvarigt op til 130 °C)



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.
- Påføring:** Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid **anvendes** med ventilgrebet **nedad**.
- Ryst dåsen 10 - 15 gange før brug.
- Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 30 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen.
- Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved overflade- og lufttemperaturer fra -15 °C til +35 °C. Dåsens temperatur skal være minimum +5 °C.
- Rækkeevne:** Dåsens indhold giver op til 35 ltr frit ekspanderet skum eller 35 – 45 meter fuger (20 x 30 mm).
- Hærdning:** PU Helårsskum 582 er klæbefri efter ca. 10 minutter, og skærbar efter 30-50 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.
- Efterbehandling:** PU-skum skal beskyttes mod sollys. PU Helårsskum 582 kan efter hærdning spartles, tapseteres og overmales med alle malinger og lakker.
- Rengøring:** Uhærdede skumrester fjernes med f.eks. acetone. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.

Sikkerhed:

- Indeholder:** Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe)
- Sundhedsfareklasse:** Xn, Sundhedsskadelig
- Brandfareklasse:** F+, Yderst brandfarlig
- Faresætninger:** Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
Undgå indånding af dampe / aerosoltåger.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsehandsker.
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående læge behandling nødvendig; vis etiketten hvis det er muligt.
Må kun bruges på steder med god ventilation.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – Rygning forbudt.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75