



## Bygningsdel

- Vegg
- Gulv
- Svømmebasseng
- Våtrom
- Bygningsdeler generelt
- Balkong
- Terrasse
- Inne
- Ute

## Underlag

- Betonggulv
- Pusslag
- Betongelement
- Tregulv
- Lettbetongelement
- Lettbetongblokker
- Pusset murverk
- Gipsuss/-sparkel
- Sementgulvsparkel
- Gipsplater

## 4180 primer



Benyttes for å sikre vedheft, binding og porelukking mellom underlag og påfølgende lag som sparkel- og støpelag, vanntetting og flislim.

- Sikrer god vedheft
- Inne og ute
- Benyttes i fuktige og tørre rom

Flytende akrylbasert væske tilsatt gul sporfarge. Benyttes som primer i fortennet stand på alle sugende underlag i tørre og fuktige rom og konsentrert på trebaserte underlag i tørre rom.

4180 primer leveres i 1 kg flaske, 2,5 kg dunk og 5 kg spann.

## Produktbeskrivelse

Akrylbasert finmolekylær primer tilsatt gult fargestoff.

## Tekniske data

Densitet:	1-1,08 kg/l
Tørketid v/18°C	
Til videre overflatebehandling	1-2 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-18°C
Forbruk	
Fortynnet	0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>
Konsentrert	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>

## Bruksområde

4180 primer benyttes fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann på sugende underlag. På mindre sugende underlag i forholdet 1 del primer til 2 deler vann. Benyttes konsentrert på trebaserte underlag til å sikre vedheft mellom underlag og etterfølgende lag som sparkel/støpelag, vann-tetting eller flislim.

## Underlagstyper

Betong, puss og lignende mineralisk bundne underlag samt trebaserte underlag, gipsplater.

Ved andre underlag – innhent nærmere instruksjon hos mira byggeprodukter.

## Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast og fritt for løse partikler. Huller, sprekker og lignende skal repareres med vannfast mørtel/sparkelmasse. Underlaget skal være rengjort for støv, olje, fett, maling, limrester mm.

## Utførelse

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørt nok til at primeren hefter til underlaget. Sugende underlag, som betong, lettbetong, puss eller teglstein primes med 4180 primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Primeren arbeides godt inn i underlaget med kost. På mindre sugende underlag i fortynnes primeren med 1 del primer til 2 deler vann. På tette og vanskelig sugende underlag som malte flater og keramiske fliser og lign. forbehandles med 4140 contact primer. Trebaserte underlag primes med konsentrert 4180 primer.

## Arbeidshygieniske forhold

Produktet er ikke merkningspliktig.

Arbeidshygieniske forholdsregler skal overholdes.

Det henvises ellers til HMS datablad.

## Emballasje

1 kg plastflaske, 2,5 kg plastdunk og 5 kg plastspann.

## Lagring og transport

Oppbevares og transporteres frostfritt og tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid

## Salg

mira's produktprogram selges gjennom byggevarehandelen og spesialforretninger for keramiske fliser.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)